

¡Protege, cubre y dura!

Suviflex protege las paredes porque es una base impermeabilizante que forma una capa flexible y elástica, evitando la reaparición de grietas. Además, Suviflex tiene una buena cobertura y durabilidad: con solo dos capas, ¡ya puede aplicar su pintura Suvinil favorita!

Indicación	Indicado para impermeabilización de muros expuestos a lluvia, superficies de hormigón y fibrocemento, restauración de fachadas y muros pintados con PVA o Acrílico.
Colores	Al abrir la lata, debe encontrar un producto de color blanco.
Principales Ventajas	 Sella e impermeabiliza la pared.
	 Evita grietas y goteras de lluvia.
	 Aumenta el rendimiento y la durabilidad de la tinta.



Referencias normativas: Este producto está clasificado según la norma NBR 11702:2019 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Clasificación:

Tipo:	Descripción	Función
4.1.2.7	Sellador de grietas flexible para albañilería exterior / interior	Sellar y estandarizar la absorción de superficies, tras la expansión de hasta 0,3 mm, para retracción de superficies de albañilería en general.

Desempeño:

Contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV) según ABNT NBR 16388.	Concentración máxima de: 100 g/L	Este producto →	8 g/L
Contenido de sólidos según ABNT NBR 15315.	Mínimo: 35%	Este producto →	38 - 42 %
Resistencia a la tracción a la rotura según ABNT NBR 16548 y ABNT NBR13321.	Resistencia a la tracción a la rotura mínima de 1,5 Mpa.	Este producto →	1,50 - 1,70 Mpa
Resistencia a la tracción a la rotura según ABNT NBR 16548 y ABNT NBR,13321.	Alargamiento a la rotura mínimo de 100 %	Este producto →	100 - 200%

Informaciones técnicas:

¿De qué está hecho este producto?

Agua, resina a base de una dispersión acuosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos libres de metales pesados, cargas minerales inertes, glicoles, espesantes, tensioactivos, fungicida y bactericida a base de isotiazolinonas, glicol, amoniaco, solución acuosa, cloroalcanos C14-17, C14 -17 parafinas cloradas, mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Tenga la seguridad de que Suvinil utiliza las mejores materias primas.

Envases (Colores listos) → 3,6 L | 12 L | 18 L

Sólidos/Volumen - (parte que permanece en la película seca, cuanto mayor el valor, mayor será la capa seca)	30 - 34 %
Densidad - (peso específico, cuanto mayor sea el valor, más pesado / denso será el producto)	1,17 - 1,19 g/cm ³
pH - ASTM E70 - Método de prueba estándar para pH de soluciones acuosas con electrodo de vidrio	8,0 - 10
Plazo de Validez - (envase cerrado y sin uso)	36 meses

PREPARAR		APLICAR		SECAR	
					
¿Qué vas a pintar?	Dilución:	Para aplicar, utilice:	Nº de manos:	Secado:	Envase / Rendimiento (m ² /capa):
Primera pintura o repintado, hormigón, bloques de cemento, losa de cemento o revoques.	10% con agua potable	Rodillo de lana con pelo medio/alto y brocha	2	Al tacto: 2 horas Entre manos: 4 horas Final: 24 horas	Lata (18 L) : rinde hasta 250 a 300 m ² Lata (12 L) : rinde hasta 165 a 200 m ² Lata (3,6 L): rinde hasta 50 a 60 m ²

PINTAR



¿Vas a usar airless? Siga los pasos a continuación para preparar este producto para aplicar con airless:

PASO 1 - Seleccione el tipo de boquilla más adecuado; existen varios tipos de boquillas. Algunas están diseñadas para una mayor productividad y otras, para dar el mejor acabado. ¿Quieres un consejo? Consulte el manual de su equipo para elegir el tipo de boquilla más adecuado y consulte siempre las recomendaciones del fabricante de la boquilla de pulverización.

PASO 2 - Elija el ancho del ventilador de la boquilla. Los ventiladores más abiertos representan un aumento de la productividad (m² pintados con cada pasada), pero reducen el espesor de la capa de producto aplicado. Los ventiladores más cercanos aumentan la capa aplicada. La dimensión de la superficie también define la abertura del ventilador: las superficies más grandes (por ejemplo, fachadas) utilizan ventiladores más abiertos y superficies más pequeñas (por ejemplo, puertas, pilares y vigas). ¿Quieres un consejo? Superponga cada rango de aplicación hasta un 50% del rango anterior. Si es posible, cruce las manos en franjas horizontales y verticales para un mejor cierre y acabado. Mantenga el soplete perpendicular a la superficie, a una distancia de aproximadamente 30 cm.

PASO 3 - Elija la apertura de la boquilla de aplicación más adecuada para el producto que va a aplicar. Utilice una boquilla con una abertura de 015 - 019 ". ¿Quieres un consejo? Consulte siempre los consejos de mantenimiento y funcionamiento de su equipo sin aire para obtener la mejor aplicación.

PASO 4 - Preparar el producto para la aplicación - Homogeneizar el producto con un mezclador motorizado. Pruebe la forma de la abertura del abanico de pulverización de manera uniforme en un trozo de pared u otra superficie. Ajustar la presión del equipo según el producto a aplicar y el formato de apertura del ventilador deseado. Si es necesario, diluir el producto hasta el límite de la dilución recomendada para la aplicación con rodillo de lana, mezclando bien el producto con un mezclador motorizado. ¿Quieres un consejo? Filtra los selladores, fondos, resinas y pinturas de acabado a través de una pantalla antes de aplicarlos; esto evita la obstrucción de los filtros y la boquilla de pulverización airless, además de proteger el equipo y prolongar su vida útil. Al aplicar grasa con airless, recuerde retirar los filtros del equipo y la pistola. Consulte el manual del fabricante para obtener más consejos sobre filtros y cómo evitar la obstrucción de la boquilla de la pistola sin aire.

Prepare la superficie:

Antes de empezar a pintar, observa cómo está su pared. Debe ser uniforme, limpio y muy seco. Después de lijar, recuerda eliminar todo el polvo restante antes de impermeabilizar.

¿Qué vas a pintar?	Que deberías hacer	Aplicar el producto:
Pared nueva: con yeso, mortero, hormigón o cemento y sin pintar	Después de secar y curar durante al menos 28 días, pase la mano por la pared. Si quedan granos o polvo, aplique una capa de Suvinil Fondo Preparador.	 01 Abra la lata y mezcle bien el producto con una espátula.
Pared pintada: con burbujas, partes sueltas o mal adheridas	Elimina todas estas imperfecciones con raspado, lijado, cepillado o chorro de agua y aplica una mano de Suvinil Fondo Preparador.	 02 Diluir 100 ml de agua limpia en 1 L de producto, según la superficie que vayas a impermeabilizar.
Pared mohosa	Lave con agua y detergente, enjuague y deje secar.	 03 Protege todo lo que no quieras pintar: marcos de puertas, ventanas y zócalos.
Pared con ligeras imperfecciones, ondulaciones, rugosas o gruesas	En ambientes externos e internos, nivel con Suvinil Enduido Exterior.	 04 Recuerde esperar 4 horas entre manos.
Pared con muchas imperfecciones y profundos defectos	Corrija con mortero y espere al menos 28 días para curar.	No olvide: aplique solo pintura acrílica de primera calidad Suvinil sobre Suviflex. Respete siempre el consumo indicado y no la cobertura visual.
Paredes pintadas con cal o pinturas muy antiguas	Aplique una mano de Suvinil Fondo Preparador.	

Observaciones:

Antes de pintar con la Suvinil Suviflex, observe cómo está el tiempo afuera. Si está lloviendo, muy ventoso, por debajo de 10°C y/o con humedad por encima del 90%, deje la pintura para otro día. Los días en que el clima no es ideal para la pintura, el secado y la curación pueden tardar un poco más.

Cuando termines de usar toda la pintura, recuerda desechar el embalaje de tu Suvinil en puntos de recogida y reciclaje de chatarra plástica.

Norma ABNT NBR 13245: la superficie debe ser firme, cohesiva, limpia, seca, sin polvo, grasa, jabón o moho. Las partes sueltas y/o mal adheridas deberán ser raspadas y/o cepilladas. El brillo debe ser eliminado al lijar.

Algunas precauciones:

Eventual contacto con la piel y los ojos, lávate con jabón y abundante agua. Si usa lentillas, quítelas si es posible y continúe lavándose. En caso de irritación o erupción, consulte a un médico. Evite respirar polvo, humos, gases, nieblas, vapores y aerosoles y siempre use guantes, ropa y protección para los ojos y la cara al pintar.

Mantener el envase cerrado y fuera del alcance de los niños y de los animales; Almacenar en un local cubierto, fresco, ventilado y lejos de fuentes de calor; Mantener el ambiente ventilado durante la preparación, aplicación y secado. En caso de inhalación se deberá alejar del local a la persona; En caso de ser ingerido, no provocar vómito. Consultar a un médico llevando el envase del producto; Este producto no está destinado a edificaciones no industriales, por lo tanto, siga las recomendaciones de uso. Si hay resto de este producto, pinte otros locales o haga una donación; Este envase destapado y con residuos secos del producto se clasifica de acuerdo con la norma NBR 10.004 como RESIDUO NO PELIGROSO / NO INERTE, debiendo destinarse al reciclaje según el tipo de envase; Muchos municipios proporcionan áreas para la disposición de residuos de la construcción. Consulte al departamento responsable de la recolección de basura en su municipio.

Otras informaciones:

La Ficha de información de Seguridad de Producto Químico (FISPQ) puede ser obtenida por medio del sitio www.suvinil.com.br. En caso de emergencia médicas puede contactar a los siguientes números, según país de residencia. Paraguay: +595 21 220 418 - Uruguay: 1722 - Chile: +56 2 26353802 - Demás países, consulte a la autoridad gubernamental local. El transporte del producto deberá ser realizado de forma que quede en pie y cubierto durante todo el trayecto. Deberán ser garantizadas las condiciones que prevenga el vuelco del envase. Este producto es "no peligroso para transporte conforme Resolución ANTT 5232/2016".

En caso de dudas, habla con nuestro Servicio de Atención al Cliente (SAC) y guarda siempre la factura de tu pintura para facilitar el servicio. Recuerde: una vez abierto, las sobras y restos de producto almacenados pueden sufrir un cambio en su rendimiento. ¿Quieres un consejo? Aprovecha para pintar otra cosa o donar lo que queda a alguien.

BASF S.A. - División Pinturas y Barnices. Av. Ângelo Demarchi, 123 - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09844-900

Químico responsable - Sabrina Laperuta Marquezano - CRQ 04363244 - IV / Región



Autor: Gestión de la Calidad, Seguridad & Stewardship / Revisión: Laboratório P&D Alvenaria

